

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Код продукта: LPT0018

Наименование: LPT0018 – Глазурь EXTRATRASPARENTE-100

Тип продукта: Глазурь полиуретановая прозрачная

Свойства

Глазурь прозрачная полиуретановая лак на основе растворителя для нанесения распылением на дерево и древесные материалы, характеризуется отличным наполнением, быстрым высыханием и твердостью поверхности. Разработано для высоко-глянцевых покрытий, подходит для шлифовки и полировки и обладает исключительной прозрачностью и бесцветностью. Предназначена для изделий по оформлению интерьера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LPT0018	Параметр	Значение	Единица	Методика
	Плотность (20°C)	0,98 - 1,02	г/с3	IST 11/01
	Вязкость Ford 4 (20°C)	24 - 28	Сек.	IST 11/08
	Сухой остаток	48 - 52	%	IST 11/06
CVP0225	Параметр	Значение	Единица	Методика
	Плотность (20°C)	0,99 - 1,03	г/с3	IST 11/01
	Вязкость Ford 4 (20°C)	12 - 18	Сек.	IST 11/08
	Сухой остаток	42 - 48	%	IST 11/06

Приведенные значения указывают типовые свойства продукта, технические характеристики предоставляются по запросу.

ПРИМЕНЕНИЕ

Добавить отвердитель CVP0225 в пропорции 80% по весу, затем разбавить с помощью DPV0006. Разбавление продукта определяется в процессе нанесения в зависимости от параметров нанесения, рекомендуется 40% по весу. В качестве альтернативы можно использовать отвердитель CVP0096 в пропорции 100% веса – для придания эффекта антижелтизны.

НАНЕСЕНИЕ

Срок жизни	Около 3 ч. при 20°C
От пыли	1 ч. при 20°C (при хорошей вентиляции)
На отлип	Через 3-4 ч. при 20°C (при хорошей вентиляции)
На отлип	Через 24 ч. при 20°C (при хорошей вентиляции)
Штабелирование	Через 24 ч. при 20°C (при хорошей вентиляции)
Матовость	95 – 100 единиц блеска

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в прохладном месте, без резких изменений температуры, при температуре от -5 до + 40°C. Стандартная упаковка 25 кг. При наличии особых запросов дополнительно проводится оценка работоспособности.

МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт предназначен для профессиональных пользователей, следует учитывать информацию паспорта безопасности.

Мод. 11 - 08 (ред. 1 - 06/2016)

Приведенные сведения относятся к лабораторным испытаниям, в практическом применении они могут значительно отличаться в зависимости от условий применения. В любом случае, пользователь должен проверить пригодность изделия для предполагаемого применения, принимая на себя всю ответственность. Компания Sigmar оставляет за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - ☒ Fax: +39 0432 756630