

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Код продукта: КОРТ221

Наименование: КОРТ221 – Преобразователь полиуретановый, матовый и прозрачный /2001_19052020

Тип продукта: МАТОВЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Свойства

Прозрачный и матовый полиуретановый преобразователь на основе растворителя для нанесения обычным и электростатическим методом на дерево или древесные материалы, характеризуется отличным наполнением, быстрой сушкой и твердостью поверхности. При необходимости окрашивается в различные оттенки путем добавления материалов серии PPT 02XX в пропорции 25% по весу. Предназначен для использования в оформлении интерьера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОРТ221	Параметр	Значение	Единица	Методика
	Плотность (20°C)	1,00 - 1,06	г/с3	IST 11/01
	Сухой остаток	53 - 57	%	IST 11/06
	Вязкость Ford 4 (20°C)	Тиксотропный (>= 180 с)	Сек.	IST 11/08
CVP0096	Параметр	Значение	Единица	Методика
	Плотность (20°C)	0,94 - 0,98	г/с3	IST 11/01
	Вязкость Ford 4 (20°C)	09 - 12	Сек.	IST 11/08
	Сухой остаток	33 - 37	%	IST 11/06

Приведенные значения указывают типовые свойства продукта, технические характеристики предоставляются по запросу.

ПРИМЕНЕНИЕ

Добавить отвердитель CVP0096 в пропорции 50% по весу, затем разбавить с помощью DPV0006. Разбавление продукта определяется в процессе нанесения в зависимости от параметров нанесения, рекомендуется 20% по весу.

Возможно окрашивание преобразователя пастами серии PPT02XX в количестве 25% по весу. После добавления тщательно встряхнуть.

НАНЕСЕНИЕ

Срок жизни	3 ч при 20°C (при хорошей вентиляции)
От пыли	Около 20 минут при 20°C (при хорошей вентиляции)
На отлип	30-40 мин. при 20°C (при хорошей вентиляции)
Штабелирование	Через 24 ч. при 20°C (при хорошей вентиляции)
Матовость	17 - 23 единиц блеска (без окрашивания)

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в прохладном месте, без резких изменений температуры, при температуре от -5 до + 40°C. Стандартная упаковка 25 кг. При наличии особых запросов дополнительно проводится оценка работоспособности.

МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт предназначен для профессиональных пользователей, следует учитывать информацию паспорта безопасности.

Мод. 11 - 08 (ред. 1 - 06/2016)

Приведенные сведения относятся к лабораторным испытаниям, в практическом применении они могут значительно отличаться в зависимости от условий применения. В любом случае, пользователь должен проверить пригодность изделия для предполагаемого применения, принимая на себя всю ответственность. Компания Sigmar оставляет за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - ☒ Fax: +39 0432 756630 -