

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ПРОДУКТ : OPT 32**

ГРУППА: ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прозрачное полиуретановое 2К покрытие для интерьера, обладающее хорошим сопротивлением по отношению к механическим воздействиям. Используется для дверей, мебельных фасадов, деталей мебели. Наносится распылителем, обычным или электростатическим. Удобен в применении ввиду короткого времени сушки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OPT 32**	Плотность (20°C)	0,97	г/см ³	IST 11/01
	Вязкость (Din Cup 4) (20°C)	70 +/- 5	Сек.	IST 11/08
	Сухой остаток	48	%	IST 11/06
CVP 0163	Плотность (20°C)	0.965	г/см ³	IST 11/01
	Вязкость (Din Cup 4) (20°C)	11	Сек.	IST 11/08
	Сухой остаток	23	%	IST 11/06
DPV0006	Плотность (20°C)	0,86	г/см ³	IST 11/01
	Вязкость (Din Cup 4) (20°C)	10	Сек.	IST 11/08
	Сухой остаток	0	%	IST 11/06
DPV0018	Плотность (20°C)	0,97	г/см ³	IST 11/01
	Вязкость (Din Cup 4) (20°C)	10	Сек.	IST 11/08
	Сухой остаток	0	%	IST 11/06

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед использованием хорошо перемешать. Лак наносится на предварительно загрунтованные изделия. Возьмите 100 частей OPT 32** и добавьте 50 частей катализатора CVP 0163, затем разбавьте данную смесь полиуретановым растворителем DPV0006 в количестве около 20-30 частей. Количеством разбавителя можно варьировать в зависимости от условий нанесения и окончательного желаемого результата. Разбавление должно осуществляться в момент нанесения.

Если требуется лучшее распределение краски, мы рекомендуем добавить небольшое количество растворителя DPV0018, замедляющего реакцию.

НАНЕСЕНИЕ

Период рабочей жизнеспособности	Не менее 8 часов
Сухой остаток смеси	Около 41%
Количество	100-120 г/м ²
Количество слоев	1-2
Промежуточная сушка между слоями	Около 1 часа при 20°C
Защита от пыли	20 минут при 20°C
Сухой на отлип	35 минут при 20°C
Глубокая сушка	24 часа при 25°C
Степень глянца	10, 20, 30 условных единиц измерения блеска покрытия. (под заказ возможно изготовление лака других степеней блеска)
Определение прочности сцепления покрытия	Через 24 часа
Твердость (ASTM D 3363/80)	2H
Светостойкость	5

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальном плотно закрытом контейнере в прохладном помещении, не подвергать резким перепадам температуры (+5°C / + 35°C). При правильном хранении срок годности не ограничен

Стандартные упаковки 25 л. По индивидуальному заказу после оценки возможны другие упаковки.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукт предназначен для использования профессиональными пользователями, см. сертификат безопасности.