

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**Код продукта:** NOI 4014

**Наименование:** NOI 4014 1K/2K Лак для паркета WB 35

**Тип продукта:** ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

## Свойства

Лак на водной основе, специально разработанный для лакировки и повторного покрытия уложенного паркета. Подходит для нанесения распылением, кистью или валиком. Может использоваться в качестве грунтовки и финишного покрытия. Данный лак сочетает в себе свойства грунтовки, хорошую укрывистость, быстрое высыхание, отличную шлифуемость и быстрое покрытие, с финишными характеристиками, благодаря гибкости и тактильной мягкости. Для дополнительного улучшения химической и механической стойкости, а также укрывистости допускается использование отвердителя.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

NOI 4014	Параметр	Значение	Единица	Методика
	Плотность (20°C)	1,02 - 1,06	г/с3	IST 11/01
	Вязкость Ford 4 (20°C)	22 - 38	Сек.	IST 11/08
	Сухой остаток	29 - 33	%	IST 11/06
CVP0217	Параметр	Значение	Единица	Методика
	Плотность (20°C)	1,07 - 1,11	г/с3	IST 11/01
	Сухой остаток	68 - 72	%	IST 11/06

*Приведенные значения указывают типовые свойства продукта, технические характеристики предоставляются по запросу.*

## ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт готов к применению, при необходимости разбавьте водой. Разбавление продукта определяется в процессе нанесения в зависимости от параметров нанесения, рекомендуется 10% по весу.

Для дополнительного улучшения химических и механических свойств допускается использование отвердителя CVP0217 в объеме 10%.

Рекомендуется не наносить продукт при температуре ниже 18°C. Идеальная влажность для нанесения в пределах 55-65% (более низкий уровень влажности приводит к растрескиванию, а более высокий – задерживает процесс высыхания).

## НАНЕСЕНИЕ

Срок жизни (с CVP217)	Около 3 ч. при 20°C
От пыли	Около 30 минут при 20°C (при хорошей вентиляции)
На отлип	Около 60 минут при 20°C (при хорошей вентиляции)
Шлифуемость	Через 6 ч. при 20°C (при хорошей вентиляции)
Штабелирование	24 ч. при 20°C (при хорошей вентиляции)

## ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в прохладном месте, без резких изменений температуры, при температуре от +4 до +40°C.

Стандартная упаковка 25 кг. При наличии особых запросов дополнительно проводится оценка работоспособности.

## МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт предназначен для профессиональных пользователей, следует учитывать информацию паспорта безопасности.

Мод. 11 - 08 (ред. 1 - 06/2016)

Приведенные сведения относятся к лабораторным испытаниям, в практическом применении они могут значительно отличаться в зависимости от условий применения. В любом случае, пользователь должен проверить пригодность изделия для предполагаемого применения, принимая на себя всю ответственность. Компания Sigma оставляет за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - ☐ Fax: +39 0432 756630 -